

УДК 546.185

В.М. Вігер, П.Г. Нагорний

СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ ЗАМІЩЕННЯ (Cu_{1-x}Ni_x)₃(PO₄)₂·H₂O (0 ≤ X ≤ 0.12)

Синтезовано новий твердий розчин заміщення (Cu_{1-x}Ni_x)₃(PO₄)₂·H₂O (0 ≤ X ≤ 0.12) (моноклінна сингонія, пр.гр. C2/c). Крайньою точкою даного твердого розчину є Cu₃(PO₄)₂·H₂O. Одержані фосфати досліджені методами хімічного та рентгенофазового аналізу, ІЧ-спектроскопії. Утворення інших твердих розчинів на основі Cu₃(PO₄)₂·H₂O в досліджуваних умовах не виявлено.

На даний час був проведений ряд робіт, в яких досліджувалось ізоморфне заміщення Cu на Co, Ni або Zn у структурі фосфатів міді. Зокрема, на основі CuHPO₄·H₂O синтезовано обмежені тверді розчини заміщення: Cu_{1-x}Co_xHPO₄·H₂O (0 ≤ X ≤ 0.20), Cu_{1-x}Ni_xHPO₄·H₂O (0 ≤ X ≤ 0.14) та Cu_{1-y}Zn_yHPO₄·H₂O (0 ≤ Y ≤ 0.08). Всі вони ізо-структурні CuHPO₄·H₂O (моноклінна сингонія, пр.гр. P2₁/a). Крім того, одержано тверді розчини Cu_{1-y}Co_yHPO₄·H₂O (0.41 ≤ Y ≤ 0.52) та Cu_{1-z}Ni_zHPO₄·H₂O (0.39 ≤ Z ≤ 0.44), що утворюють надструктуру відносно CuHPO₄·H₂O. Внаслідок цього для двох останніх твердих розчинів відбувається подвоєння кристалографічного параметра *a* та спостерігаються якісні відмінності характеру рентгенограм та ІЧ-спектрів (у порівнянні з такими для CuHPO₄·H₂O та ізо-структурних з ним твердих розчинів) [1, 2]. При заміщенні Cu на Co, Ni або Zn у структурі Cu₂(OH)PO₄·xH₂O (x = 0.1—0.2) (мінерал лібетеніт) одержано лише тверді розчини, які ізо-структурні останньому [3]. Варто провести аналогічні дослідження і для інших фосфатів міді, зокрема для Cu₃(PO₄)₂·H₂O. Дана сполука належить до моноклінної сингонії (пр.гр. C2/c) [4]. Нами було встановлено, що при заміщенні Cu на Co в Cu₃(PO₄)₂·H₂O утворюються два твердих розчини (Cu_{1-x}Co_x)₃(PO₄)₂·H₂O (0 ≤ X ≤ 0.20) та (Cu_{1-y}Co_y)₃(PO₄)₂·H₂O (0.55 ≤ Y ≤ 0.65). Останній твердий розчин утворює надструктуру (відносно Cu₃(PO₄)₂·H₂O), для нього відбувається подвоєння значення кристалографічного параметра *b* у порівнянні з (Cu_{1-x}Co_x)₃(PO₄)₂·H₂O (0 ≤ X ≤ 0.20). Параметри *a* та *c* для обох твердих розчинів близькі. Подібні дослідження, що були б присвячені вивченню заміщення Cu на

Ni та Zn для Cu₃(PO₄)₂·H₂O, не проводились.

Метою даної роботи є синтез твердого розчину (твердих розчинів) шляхом ізоморфного заміщення Cu на Ni в структурі Cu₃(PO₄)₂·H₂O.

Вихідними реагентами для одержання моногідратів середніх фосфатів міді–нікелю служили: H₃PO₄ концентрації 28.2 % мас. і основні карбонати міді (56.42 % мас. Cu) та нікелю (45.89 % мас. Ni). У тефлоновий стаканчик гідротермального реактора вводили задану наважку розчину H₃PO₄, після чого невеликими порціями добавляли суміш основних карбонатів міді та нікелю (при кімнатній температурі). Для вихідних реагентів атомне співвідношення P/(Cu+Ni)=3.00, співвідношення W=Ni/(Cu+Ni)·100 % змінювали від 0 до 100 % мол. включно. Після припинення виділення газу стаканчик закривали кришкою і ставили в гідротермальну бомбу, яку поміщали у термостат. Температура становила 170 °C, час термостатування — 1 доба. Далі гідротермальну бомбу різко охолоджували до кімнатної температури, осад фільтрували, промивали водою, сушили при 80 °C.

В одній з точок було також проведено додатковий синтез при дещо змінених (порівняно з наведеними) співвідношеннях у вихідних реагентах. Для даного експерименту співвідношення у вихідних реагентах становили P/(Cu+Ni)=2.00 (ат.) і W=40 % мол. Решта умов ідентична описаним вище.

Вихідні та синтезовані продукти аналізували наступним чином. Сумарний вміст міді та нікелю визначали зворотним комплексонометричним титруванням у середовищі уротропінового буфера при pH 5.5. Індикатор — ксиленоловий оранжевий, титрант — 0.01 M розчин ZnSO₄. Нікель ана-

© В.М. Вігер, П.Г. Нагорний, 2006

Т а б л и ц я 1

Характеристики твердого розчину заміщення $(\text{Cu}_{1-X}\text{Ni}_X)_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ($0 \leq X \leq 0.12$)

Реагенти		Синтезовані фосфати						Формула речовини
Cu	Ni	P	Cu	Ni	H ₂ O	$\frac{P}{\text{Cu}+\text{Ni}}$	$\frac{\text{H}_2\text{O}}{P}$	
% мол.		% мас.				ат.		
100	0	15.56	47.39	—	5.03	0.67	0.56	$\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
90	10	15.57	46.00	1.75	4.81	0.67	0.53	$(\text{Cu}_{0.96}\text{Ni}_{0.04})_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
80	20	15.63	43.86	3.28	5.02	0.68	0.55	$(\text{Cu}_{0.92}\text{Ni}_{0.08})_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
70	30	15.41	42.22	5.48	5.08	0.66	0.57	$(\text{Cu}_{0.88}\text{Ni}_{0.12})_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
60	40	16.31	36.01	8.43	6.42	0.74	0.68	$(\text{Cu}_{1-X}\text{Ni}_X)_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ($0 \leq X \leq 0.12$) та $\text{Cu}_{1-Z}\text{Ni}_Z\text{HPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$
40	60	17.15	20.03	16.06	15.52	0.94	1.56	
0	100	17.05	—	32.37	19.83	1.00	2.00	$\text{NiHPO}_4 \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}$

лізували аналогічно після попереднього маскуванню міді тіосульфатом [5, 6]. Вміст міді розраховували за різницею. Фосфор визначали гравіметрично хінолін-молібденовим методом [7]. Точність хімічного аналізу відповідає можливостям наведених методів. Рентгенофазовий аналіз (РФА) проводили з допомогою приладу ДРОН-4-07, в точковому режимі (CoK_α-випромінювання, внутрішній стандарт — NaCl). Рентгенограми індиціювали методом найменших квадратів, використовуючи сервісні програми. ІЧ-спектри поглинання зняті на приладі UR-20 в інтервалі хвильових чисел 400—4000 см⁻¹, зразки готували методом пресування таблеток з KBr.

Як свідчать дані хімічного аналізу (табл. 1), фосфати, що були синтезовані в області $0 \leq W \leq 30$ % мол., характеризуються атомними співвідношеннями, близькими до $P/(\text{Cu}+\text{Ni})=0.67$ та $\text{H}_2\text{O}/P=0.50$. Тобто за валовим складом вони відповідають формулі $\text{M}^{\text{II}}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, де M^{II} — двовалентний катіон.

Згідно з даними РФА, всі зразки, синтезовані при $0 \leq W \leq 30$ % мол., мають подібні рентгенограми, які свідчать про їх однофазність. Значення параметрів елементарної комірки для них також близькі (табл. 2). Для $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ значення параметрів елементарної комірки задовільно узгоджуються з даними роботи [4]. Наведене свідчить про утворення в області $0 \leq W \leq 30$ % мол. обмеженого твердого розчину заміщення $(\text{Cu}_{1-X}\text{Ni}_X)_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ($0 \leq X \leq 0.12$) (моноклінна сингонія пр.гр. C2/c).

Для фосфатів, одержаних при $W > 30$


% мол. атомні співвідношення складають: $P/(\text{Cu}+\text{Ni}) > 0.67$ та $\text{H}_2\text{O}/P > 0.50$, що вказує на утворення гідрофосфатів. На рентгенограмах зразків, синтезованих при $W=40$ та $W=60$ % мол. присутні лінії двох фаз — твердого розчину $(\text{Cu}_{1-X}\text{Ni}_X)_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ($0 \leq X \leq 0.12$) та описаного раніше твердого розчину $\text{Cu}_{1-Z}\text{Ni}_Z\text{HPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (область гомогенності в даних умовах не встановлено). Останній характеризується утворенням надструктури відносно $\text{CuHPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ [2]. З даних хімічного аналізу та РФА випливає, що в суміші, яка утворюється при $W=40$ % мол., основним компонентом є $(\text{Cu}_{1-X}\text{Ni}_X)_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ($0 \leq X \leq 0.12$), а в зразку, синтезованому при $W=60$ % мол., присутній в основному $\text{Cu}_{1-Z}\text{Ni}_Z\text{HPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$.

Для зразка, одержаного в точці $W=100$ % мол., атомні співвідношення практично рівні $P/\text{Ni}=1.00$ та $\text{H}_2\text{O}/P=2.00$, тобто вони відповідають розрахованим для формули $\text{NiHPO}_4 \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}$. На рентгенограмі останнього зразка присутні тільки рефлекси $\text{NiHPO}_4 \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}$ [8]. Визначені нами параметри елементарної комірки $\text{NiHPO}_4 \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}$ (табл. 2) задовільно співпадають з даними цитованого дже-

Т а б л и ц я 2

Параметри елементарної комірки синтезованих фосфатів

Речовина	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	β, град.	V, нм ³
	нм				
$\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	1.7832	0.6207	1.2173	105.47	1.2985
$(\text{Cu}_{0.92}\text{Ni}_{0.08})_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	1.7826	0.6261	1.2168	105.60	1.3080
$(\text{Cu}_{0.88}\text{Ni}_{0.12})_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	1.7780	0.6517	1.2141	105.30	1.3570
$\text{NiHPO}_4 \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}$	0.8330	1.5590	1.2845	—	1.6681



ІЧ-спектри поглинання: 1 — $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$;
2 — $(\text{Cu}_{0.92}\text{Ni}_{0.08})_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$; 3 — $(\text{Cu}_{0.88}\text{Ni}_{0.12})_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$.

рела. Отже, при $W=100\%$ мол. утворюється чистий $\text{NiHPO}_4 \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}$.

Як видно з рисунку, ІЧ-спектри $(\text{Cu}_{1-X}\text{Ni}_X)_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ($0 \leq X \leq 0.12$) подібні між собою в області як валентних, так і деформаційних коливань фосфатного аніона. В області коливань молекул H_2O (близько 3500 cm^{-1}) спектри також досить подібні. З цього можна зробити висновок про збереження симетрії ґратки в цілому.

В проведених нами експериментах не вдалося синтезувати твердий розчин з надструктурою відносно $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ шляхом заміщення Cu на Ni , в той же час, при заміщенні Cu на Co такий твердий розчин утворюється. Ми вважаємо, що причиною цього є не фактори, які безпосередньо впливають на ізоморфне заміщення, а особливості фазоутворення у дослідженій системі (утворення гідрофосфатів при збільшенні вмісту нікелю у вихідних реагентах).

Спроби одержати в чистому вигляді при $W \geq 40\%$ мол. твердий розчин (чи два тверді розчини) на основі $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ не дали позитивних результатів. Зокрема, зменшення у вихідних реагентах атомного співвідношення $P/(\text{Cu}+\text{Ni})$ (з метою запобігання утворенню гідрофосфатів міді-нікелю) виявилось неефективним. Так, якщо у вихідних реагентах $P/(\text{Cu}+\text{Ni})=2.00$ (ат.) і $W=40\%$ мол., то спостерігається одночасне утворення ос-

новного фосфату $\text{Cu}_2(\text{OH})\text{PO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ($x=0.1-0.2$) (чи твердого розчину на його основі).

Таким чином, методом гідротермального синтезу одержано новий твердий розчин заміщення $(\text{Cu}_{1-X}\text{Ni}_X)_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ($0 \leq X \leq 0.12$), (моноклінна сингонія, пр.гр. $C2/c$). Утворення інших твердих розчинів заміщення на основі $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ в досліджених умовах не відмічено.

РЕЗЮМЕ. Синтезовано новий твердий розчин заміщення $(\text{Cu}_{1-X}\text{Ni}_X)_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ($0 \leq X \leq 0.12$) (моноклінна сингонія, пр.гр. $C2/c$). Он изоструктурен $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, который является крайней точкой данного твердого раствора. Полученные фосфаты исследованы методами химического и рентгенофазового анализов, ИК-спектроскопии. Установлено, что фосфаты $(\text{Cu}_{1-X}\text{Ni}_X)_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ($0 \leq X \leq 0.12$) имеют схожие рентгенограммы и характеризуются близкими значениями параметров элементарной ячейки. ИК-спектры $(\text{Cu}_{1-X}\text{Ni}_X)_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ($0 \leq X \leq 0.12$) также подобны. Образование других твердых растворов на основе $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ в исследуемых условиях не отмечено.

SUMMARY. The new solid solution of substitution $(\text{Cu}_{1-X}\text{Ni}_X)_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ($0 \leq X \leq 0.12$) has been obtained. Unit cell is monoclinic; sp.gr. $C2/c$. Synthesized phosphates were investigated by chemical analysis, X-ray powder diffraction, IR-spectroscopy. The formation of another solid solutions (on the base of $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$) did not observed under investigated conditions.

1. Вітер В.Н., Щегров Л.Н. // Укр. хим. журн. -2002. -68, № 4. -С. 74—78.
2. Нагорний П.Г., Вітер В.М. // Там же. -2002. -68, № 5. -С. 13—16.
3. Нагорний П.Г., Вітер В.М. // Там же. -2004. -70, № 4. -С. 76—81.
4. Cuolennec Y., Lecerf A., Riou A., Crerault Y. // Comp. Rend. Acad. Sci. Paris. Ser. II. -1984. -299, № 4. -P. 155—158.
5. Подчайнова В.Н., Смирнова Л.М. Медь. -М.: Наука, 1990.
6. Пешкова В.М., Савостина В.М. Аналитическая химия никеля. -М.: Наука, 1966.
7. ГОСТ 20851-75. Удобрения минеральные: Методы анализа. -М.: Изд-во стандартов, 1986.
8. JCPDS International Center for Diffraction Data, № 39-706.